

Zusammensetzung von Naturgips und REA-Gips (in Masseprozent)

Komponente	Naturgips	REA-Gips
Feuchtigkeit	1	< 10
CaSO ₄ × 2 H ₂ O	78 - 95	> 95
Cl	< 0,001	< 0,01
Na ₂ O	0,02	< 0,06
MgO	-	< 0,1
Fe	-	< 0,05
SO ₂	-	< 0,25
K ₂ O	-	< 0,06
Inertstoffe	5 - 20	-
pH-Wert	6 - 7	5 – 9
Radioaktivität (in Bq / kg)		
Kalium-40	370	80
Radium-226	30	25
Thorium-232	20	20